



クリヤー

スプラース

ビニー

カスタン

マホガニ

チーク

タンネングリーン

パリサンダ

ウォルナット

オリーブ

ジェットブラック

シルバグレイ

ブルーグレイ

ワイス

カラレス
(着色剤薄め液)



不燃・準不燃・難燃木材専用塗料【内装用・油性】

キシラデコール®UA

白華抑制効果をも高め、木の美しさを活かします。

※本製品は白華抑制効果をも高める塗料です。
本製品を塗装しても木材を不燃化することはできません。あらかじめご了承ください。

不燃・準不燃・難燃木材専用塗料 (3.5kg/14kg)

F☆☆☆☆ (ホルムアルデヒド放散等級) 適合 (一社)日本塗料工業会 認定番号 N22006

- **優れた白華抑制効果を発揮** キシラデコールUAを塗布することで白華抑制効果をより高めることができます。
- **美しい木目を生かせる浸透タイプ** 塗布量の調節により、半造膜から厚膜塗装も可能です。
- **豊富なカラーバリエーション**
- **製品荷姿 (3.5kg/14kg)** ○ キシラデコールUA クリヤー ○ キシラデコールUA 着色剤 (各色)
- **標準仕様**

素地・下地調整			
塗装面の状態	処理方法	材料・用具	備考
新しい不燃木材	サンドペーパーによる目粗し後、ごみ、ほこりなどを除去し、清掃する	サンドペーパー (P60)	スチールブラシは鉄汚染の原因となるため使用不可

塗装工程 (クリヤー仕上げ)						
工程	塗料	調合 (重量比)	使用方法	標準使用量	塗り重ね乾燥時間	備考
上塗り (仕上げ)	キシラデコールUA クリヤー	100	ハケ、コテバケ 又はローラー塗り (スプレー塗装不可)	0.12~0.25kg/m ² (2~3回塗りの合計量)	4時間以上	乾燥は12時間以上 低温・多湿時 3日以上
	※塗料用シンナーA	0-20				

※塗料用シンナーAのキシラデコールUA専用品 (当社ブランド品) は設定しておりません。適宜、最寄の塗料販売店等でお求めください。

塗装工程 (着色仕上げ)						
工程	塗料	調合 (重量比)	使用方法	標準使用量	塗り重ね乾燥時間	備考
下塗り (着色)	キシラデコールUA 着色剤	100	ハケ、コテバケ 又はローラー塗り (スプレー塗装不可)	0.10~0.20kg/m ²	4時間以上	—
上塗り (仕上げ)	キシラデコールUA クリヤー	100		0.06~0.12kg/m ² (1回塗り)	—	乾燥は12時間以上 低温・多湿時 3日以上
	※塗料用シンナーA	0-20				

※塗料用シンナーAのキシラデコールUA専用品 (当社ブランド品) は設定しておりません。適宜、最寄の塗料販売店等でお求めください。

- 1) 塗装方法や希釈率により、着色や仕上がりが変わることがありますので、必ず試し塗りにより仕上がりをご確認ください。
- 2) 標準使用量は、被塗材の樹種、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異なることがあります。
- 3) 塗り重ね乾燥時間は、気温20℃、湿度65%の条件を示します。
- 4) 以下の場合は乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。
湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りの場合。
- 5) キシラデコールUAカラレスは、着色剤塗装時の色調調整用 (薄め液) としてご使用ください。
- 6) 成分が缶の底に沈殿していることがありますので、使用前によく缶を振り、角棒などでかき混ぜてください。使用中もよくかき混ぜてください。

キシラデコールUAのご使用に関する注意事項

以下の点にご注意・ご了承いただいた上で、ご使用をご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

- **火気厳禁** 必ず換気しながら塗装を行ってください。また、塗装後もしばらく換気を行ってください。
- **建物構造、使用環境、不燃材の種類により、不燃薬剤の溶出の程度は異なります。**
キシラデコールUAを塗装しても、早期で薬剤の溶出による白華、塗膜の膨れ、剥がれが生じる場合があります。
- **使用前には必ず試し塗りによる性能確認を行い、その性能、効果などを十分にご理解いただいた上でご使用いただきますようお願いいたします。**
なお、キシラデコールUAの瑕疵により異常が生じた場合を除き、塗装対象物に対して如何なる問題が生じた場合においても、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承の上、ご使用ください。
- **国土交通省の大臣認定を取得された不燃木材 (準不燃、難燃を含む) の中には、無塗装での認定を取得しているものもあります。**
キシラデコールUAを塗装することで、国土交通省認定外となる可能性がありますので、各建築主事にご相談の上、ご使用いただきますようお願いいたします。
- **キシラデコールUAはウレタン樹脂塗料です。その他の樹脂系塗料にて国土交通省認定を取得されている場合、認定外となりますので、認定書や仕様を十分にご確認の上、ご使用ください。**
- **上記以外においてもキシラデコールUAの塗装により国土交通省の大臣認定に影響がある場合がありますので、使用者の責任で影響の有無をご確認ください。**
- **ご使用色・ご使用量により、納期がかかる可能性があります。事前にご購入先さまへ納期のご確認をお願いいたします。**
- **キシラデコールUAは、木材への全面塗装を実施することにより、木材内への水分の侵入を防ぎ、より一層の抑制効果が得られます。**
- **本製品は、不燃剤白華抑制効果を高める塗料となり、塗装しても木材を不燃化することはできません。**

製造販売:

大阪ガスケミカル株式会社

〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 ドームシティガスビル
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目6番1号 日本橋本町プラザビル4階

0120-124-123 平日9:00~17:30
(土日祝日・その他当社休業日を除く)

FAX 06-4393-0054

ホームページ <https://www.xyladecor.jp/>

■ 提携先 AkzoNobel キシラデコールはAkzoNobel社の登録商標です。



LINE@はじめました!

[ID検索] @xyladecor

情報をLINEでお届けします。
LINEの[友達追加]から[ID検索]または
[QRコード]で登録してください。

