### 屋外木部用·高着色性木材保護塗料/水性

# #3777-16 77才又子一些。







14kg/3.5kg缶

# 高い着色力により、 さらなる耐久性を実現。

## キシラデコールアクオステージの特長

- ①木部に浸透し、内部から防腐・防力ビ・防虫効果※を発揮 ②木材表面に余分な塗膜を作らず、塗膜のフクレ、ワレがない
- ③色持ちの良い、耐候性に優れた顔料を高濃度に配合
- ※防虫の対象はエラタキケイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。
- ※立地条件や周辺環境、建物の構造などことり、早期に塗装面の退色・変色ならいことに、 木材害虫、木材腐朽菌などこる汚染、加害を生じる場合があります。効果を保証する ものではありません。

#### 木材保護塗料塗り(WP) JASS18 M-307 木材保護塗料(かび抵抗性を含む)適合品

- ■(一社)日本建築学会「建築工事標準仕様書」
- ■国土交通省「公共建築工事標準仕様書 |
- 国土交诵省「公共建築改修工事標準什様書 |
- ■国土交通省「公共建築木造工事標準仕様書」

#### キシラデコールアクオステージのカラーバリエーション

50%超







#407 マホガニ

北伊菲淦敦斯即 17年連続 1位

木材保護塗料No.1

キシラデコールシリーズ







#410 オリーブ





#402 ピニー

#403 チーク



#414 ワイス #415 スプルース

#401 カラレス (下塗り専用)

この色見本は印刷物ですので、実際の色とは多少異なります。塗装見本でご確認ください。

#411 ウォルナット #412 ジェットブラック

#### 標進途装什様

工程	塗装材料	作業	塗り重ね乾燥時間	摘要
素地・下地調整	サンドペーパー、 ブラシ、ボロ布	新しい木材 ●ゴミ・ほごりなどを除去、清掃。		●木材含水率18%以下 ●スチールブラシ不可 ●毛羽をサンドペーパーで 平滑にし清掃する
	ラッカーシンナー、 アルコール	ヤニや油分の多い木材 ●表面のヤニや油分の拭き取り。		
	サンドペーパー、 皮スキ、漂白剤、 塗膜剥離剤、 低圧・高圧洗浄	塗り替え ●キシラデコールアクオステージ塗装面の場合、表面のゴミ・汚れ・変色・ぜい弱層を除去、清掃。 ●他の塗料塗装面の場合、旧塗膜があれば完全に除去し、清掃。		
下塗り・上塗り	キシラデコール アクオステージ #402~#415	撹拌  ●キシラデコールアクオステージの顔料が沈降するため、十分な撹拌が必要。 ハケ又はローラー塗り ●吸い込ませるように2~3回塗り。スプレー塗装不可。 ●標準使用量(2~3回塗りの合計量)0.12~0.22kg/㎡(4.5~8.3㎡/kg)	2時間以上 (気温20℃、湿度65%、 木材含水率18%)	●乾燥は通常24時間、 低温・多湿時は3日以上

- ①カラレス(#401)は有色仕上げ時の着色ムラ防止に下塗り剤としてご使用ください。 ただし、樹種(針葉樹、広葉樹など)によっては着色が薄くなることがありますので、必ず試し塗りにより仕上がりをご確認ください。 標準使用量0.05~0.10kg/㎡(10~20㎡/kg)(1回塗り)、キシラデコールアクオステージを上塗りするための塗り重ね乾燥 時間2時間以上。
- ②上記標準使用量は、被塗材の種類(新材・古材)、樹種(針葉樹、広葉樹など)、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異な ることがあります。
- ③以下の場合は乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、 下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合、換気が不十分な場合。 乾燥が不十分な場合には、降雨などによって塗料が流れ落ちる可能性がありますのでご注意ください。 塗装後未乾燥のうちに 降雨が予想される場合は、塗装箇所に応じた適切な養生をしてください。
- ④ローラーの種類によって塗装面に泡が発生しやすい場合がありますので、試し塗りによりご確認ください。
- 木材保護塗料塗り(WP)の工程「公共建築工事標準仕様書」「公共建築改修工事標準仕様書」より抜粋 木材保護塗料塗りは下記表により、種別は特記による。特記がなければB種とする。


工程		種 別[注]1		塗 料・その他		塗付け量
		A種	B種	規格番号	規格名称	(kg/㎡)
1	素地ごしらえ 下地調整 ●		公共建築工事標準仕様書の素地ごしらえによる 公共建築改修工事標準仕様書の素地ごしらえ・下地調整による		-	
2	下塗り	•	•	JASS 18 M-307 <sup>[注]2</sup>	木材保護塗料	0.10(0.06)[注]3
3	上塗り(1回目)	•	•	JASS 18 M-307 <sup>[注]2</sup>	木材保護塗料	0.06(0.06)[注]3
4	上塗り(2回目)	•	_	JASS 18 M-307 <sup>[注]2</sup>	木材保護塗料	0.06(0.04)[注]3

- [注]1.●:実施する工程作業 -:実施しない
  - 2. JASS 18 M-307は、日本建築学会材料規格である。
  - 3.塗付け量は既設木材を対象とする。塗装対象が新設木材の場合は、塗付け量を( )内とする。



・ご使用の際は、製品缶およびカタログ、SDS、ホームページに記載の注意事項などをよくお読みください。

製造販売:



**○0120-124-123** 平日9:00~17:30 (土日祝日・その他当社休業日を除く)

FAX 06-4393-0054 ホームページ https://www.xyladecor.jp/ 〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 ドームシティガスビル

