

キシラデコールアクオステージ標準仕様

2020年4月

| 素地・下地調整 | | | |
|--------------------|---------------------------|---|--|
| 塗装面の状態 | 処理方法 | 材料・用具※ | 備考 |
| 新しい木材 | ごみ、ほこりなどを除去し、清掃する | サンドペーパー・ブラシ・ボロ布 | ・塗装時の木材含水率は18%以下 ・スチールブラシは鉄汚染の原因となるため使用不可 ・毛羽をサンドペーパーで平滑にし清掃する |
| ヤニや油分の多い木材 | 表面のヤニや油分を拭き取る | ラッカーシンナー・アルコール | |
| キシラデコール塗装面 | 表面のごみ、汚れ、変色やぜい弱層を除去し、清掃する | サンドペーパー・ブラシ・ボロ布・皮スキ・漂白剤・塗膜剥離剤・低圧または高圧洗浄 | |
| キシラデコールフォレストエージ塗装面 | | | |
| キシラデコールアクオステージ塗装面 | | | |
| 他の塗料塗装面 | 旧塗膜を完全に除去し、清掃する | | |

※ 材料や用具は、下地の状態に応じお選びください。

| 塗 装 工 程 | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|
| 工 程 | 塗 料 | 使 用 方 法 | 標 準 使 用 量 | 塗 り 重 ね 乾 燥 時 間 | 備 考 |
| 下塗り 上塗り | キシラデコール アクオステージ (#402~#412) | ハケ又はローラー塗り (スプレー塗装不可) 2~3回塗り | 0.12~0.22kg/m ² (4.5~8.3m ² /kg) (2~3回塗りの合計量) | 2時間以上 | 乾燥は約24時間 低温・多湿時 3日以上 |

- キシラデコールアクオステージカラレス (#401) は有色仕上げ時の着色ムラ防止に下塗り剤としてご使用ください。ただし、樹種(針葉樹・広葉樹など)によっては着色が薄くなる場合がありますので、必ず試し塗りにより仕上がりをご確認ください。標準使用量0.05~0.10kg/m² (10~20m²/kg) (1回塗り)、キシラデコールアクオステージを上塗りするための塗り重ね乾燥時間2時間以上
- 標準使用量は、被塗材の種類(新材・古材)、樹種(針葉樹・広葉樹など)、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異なる場合があります。
- 塗り重ね乾燥時間は、気温20℃、湿度65%、木材含水率18%の条件を示します。
- 以下の場合は乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。
湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合、換気が不十分な場合。
乾燥が不十分な場合には、降雨などによって塗料が流れ落ちる可能性がありますのでご注意ください。
塗装後未乾燥のうちに降雨が予想される場合は、塗装箇所に応じた適切な養生をしてください。
- ローラーの種類によって塗装面に泡が発生しやすい場合がありますので、試し塗りによりご確認ください。
- その他、製品缶およびカタログ、SDS、ホームページに記載の注意事項などをよくお読みください。