

# キシラデコールインテリアファイントップコート標準仕様および標準塗装材工価格

2020年4月

素地・下地調整			
塗装面の状態	処理方法	材料・用具※	備考
新しい木材	ごみ、ほこりなどを除去し、清掃する	サンドペーパー・ブラシ・ボロ布	・塗装時の木材含水率は18%以下
ヤニや油分の多い木材	表面のヤニや油分を拭き取る	ラッカーシンナー・アルコール	・スチールブラシは鉄汚染の原因となるため使用不可
キシラデコールインテリアファイン塗装面	表面のごみ、汚れ、変色やぜい弱層を除去し、清掃する	サンドペーパー・ブラシ・ボロ布・皮スキ	・毛羽をサンドペーパーで平滑にし清掃する
キシラデコールインテリアファイントップコート塗装面	旧塗膜を完全に除去し、清掃する		・節がある場合は、バテで節止めを行い、サンドペーパーで平滑にし清掃する
他の塗料塗装面			

※ 材料や用具は、下地の状態に応じお選びください。

塗装工程					
工程	塗料	使用方法	標準使用量	塗り重ね乾燥時間	備考
下塗り 上塗り	キシラデコール インテリアファイン トップコート (各ツヤ)	ハケ塗り 2回塗り	0.16~0.20kg/m <sup>2</sup> (5~6m <sup>2</sup> /kg) (2回塗りの合計量)	1~2時間	乾燥は3~4時間 (床面の使用不可)

※ 人が歩行する面や摩擦が生じる面では塗膜が剥がれる恐れがありますので使用しないでください。

※ キシラデコールインテリアファイントップコートはクリヤー仕上げとして単独で使用できます。

- 標準使用量は、被塗材の種類（新材・古材）、樹種（針葉樹・広葉樹など）、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異なることがあります。
- 塗り重ね乾燥時間は、気温20℃、湿度65%、木材含水率18%の条件を示します。
- 以下の場合は乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。  
湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合、換気が不十分な場合。  
乾燥が不十分な場合には、降雨などによって塗料が流れ落ちる可能性がありますのでご注意ください。  
塗装後未乾燥のうちに降雨が予想される場合は、塗装箇所に応じた適切な養生をしてください。
- 必要に応じて、毛羽立ちをサンドペーパー（P400）で研磨して、塗装面を平滑にしてください。
- キシラデコールインテリアファインとキシラデコールインテリアファイントップコートの塗装間隔は3~4時間です。
- その他、製品缶およびカタログ、SDS、ホームページに記載の注意事項などをよくお読みください。

## 標準塗装材工価格

・2回塗り 1,850円/m<sup>2</sup>（塗り面積）

- ・単価は原則として平面200m<sup>2</sup>以上を基準とし、運搬費、下地調整代（または素地調整代）、足場代、養生代、諸経費、消費税などは含みません。
- ・単価に含まれる人件費につきましては、地域によって差がありますので別途確認してください。
- ・弊社は材料の製造販売業者であり、材料販売価格以外はすべて参考価格となり、上記金額での施工などを保証するものではありません。

製造販売：**大阪ガスケミカル株式会社**

〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 ドームシティガスビル  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目6番1号 日本橋本町プラザビル4階

☎0120-124-123

平日9:00~17:30(土日祝日・その他当社休業日を除く)

FAX 06-4393-0054

ホームページ <http://www.xyladecor.jp/>

<http://www.shiroari-kujyo.jp/>

キシラデコールインテリアファイン+キシラデコールインテリアファイントップコート  
標準仕様および標準塗装価格

2020年4月

素地・下地調整			
塗装面の状態	処理方法	材料・用具※1	備考
新しい木材	ごみ、ほこりなどを除去し、清掃する	サンドペーパー・ブラシ・ボロ布	・塗装時の木材含水率は18%以下
ヤニや油分の多い木材	表面のヤニや油分を拭き取る	ラッカーシンナー・アルコール	・スチールブラシは鉄汚染の原因となるため使用不可
キシラデコールインテリアファイン塗装面	表面のごみ、汚れ、変色やぜい弱層を除去し、清掃する	サンドペーパー・ブラシ・ボロ布・皮スキ	・毛羽をサンドペーパーで平滑にし清掃する ・節がある場合は、バテで節止めを行い、サンドペーパーで平滑にし清掃する ※2
キシラデコールインテリアファイントップコート塗装面	旧塗膜を完全に除去し、清掃する		
他の塗料塗装面			

※1 材料や用具は、下地の状態に応じお選びください。

※2 キシラデコールインテリアファイントップコートを使用する場合に実施してください。

塗装工程					
工程	塗料	使用方法	標準使用量	塗り重ね乾燥時間	備考
下塗り 上塗り	キシラデコール インテリアファイン (#901～#915・#920・#921)	ハケ塗り 2～3回塗り	0.10～0.15kg/m <sup>2</sup> (6.6～10m <sup>2</sup> /kg) (2～3回塗りの合計量)	1～2時間	トップコートとの 塗装間隔は3～4時間

工程	塗料	使用方法	標準使用量	塗り重ね乾燥時間	備考
下塗り 上塗り	キシラデコール インテリアファイン トップコート (各ツヤ)	ハケ塗り 2回塗り	0.16～0.20kg/m <sup>2</sup> (5～6m <sup>2</sup> /kg) (2回塗りの合計量)	1～2時間	乾燥は3～4時間 (床面の使用不可)

※ キシラデコールインテリアファイントップコートは人が歩行する面や摩擦が生じる面では塗膜が剥がれる恐れがありますので使用しないでください。

- キシラデコールインテリアファインカラレス (#901) は有色仕上げ時 (#920やすらぎ除く) の着色ムラ防止に下塗り剤としてご使用ください。  
ただし、樹種 (針葉樹・広葉樹など) によっては着色が薄くなることがあるので、必ず試し塗りにより仕上がりをご確認ください。標準塗布量0.05～0.10kg/m<sup>2</sup> (10～20m<sup>2</sup>/kg) (1回塗り)、キシラデコールインテリアファインを上塗りするための塗り重ね乾燥時間1～2時間
- 標準使用量は、被塗材の種類 (新材・古材)、樹種 (針葉樹・広葉樹など)、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異なることがあります。
- 塗り重ね乾燥時間は、気温20℃、湿度65%、木材含水率18%の条件を示します。
- 以下の場合には乾燥遅延を起すことがありますので、ご注意ください。  
湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合、換気が不十分な場合。  
乾燥が不十分な場合には、降雨などによって塗料が流れ落ちる可能性がありますのでご注意ください。  
塗装後未乾燥のうちに降雨が予想される場合は、塗装箇所に応じた適切な養生をしてください。
- 必要に応じて、毛羽立ちをサンドペーパー (P400) で研磨して、塗装面を平滑にしてください。
- その他、製品缶およびカタログ、SDS、ホームページに記載の注意事項などをよくお読みください。

標準塗装材工価格

キシラデコールインテリアファイン2回塗り+トップコート・2回塗り 3,550円/m<sup>2</sup> (塗り面積)

キシラデコールインテリアファイン3回塗り+トップコート・2回塗り 3,950円/m<sup>2</sup> (塗り面積)

- ・単価は原則として平面200m<sup>2</sup>以上を基準とし、運搬費、下地調整代 (または素地調整代)、足場代、養生代、諸経費、消費税などは含まれません。
- ・単価に含まれる人件費につきましては、地域によって差がありますので別途確認してください。
- ・弊社は材料の製造販売業者であり、材料販売価格以外はすべて参考価格となり、上記金額での施工などを保証するものではありません。

製造販売: **大阪ガスケミカル株式会社**

〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 ドームシティガスビル  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目6番1号 日本橋本町プラザビル4階

☎ 0120-124-123

平日9:00～17:30 (土日祝日・その他当社休業日を除く)

FAX 06-4393-0054

ホームページ <http://www.xyladecor.jp/>

<http://www.shiroari-kujiyo.jp/>