


お風呂やサウナの汚れ防止に

防汚試験まとめ

○：シミが残っていない △：薄くシミが残っている ×：シミが残っている

	他社製品（油性）		無塗装		キシラデコールインテリアファインカラレス（#901）	
	ひのき	高温処理材（サモ材）	ひのき	高温処理材（サモ材）	ひのき	高温処理材（サモ材）
醤油	×	△	×	△	△	○
サラダ油	○	△	×	×	○	○
コーヒー	×	△	×	○	△	○
オレンジジュース（酸性）	×	×	×	○	○	○
ソース	×	○	×	×	○	○
シャンプー（弱酸性）	○	×	△	△	○	○
コンディショナー	○	△	○	○	○	○
ボディソープ（弱酸性）	○	×	△	△	○	○
0.5%食塩水（汗）	○	×	○	○	○	○



醤油
 サラダ油
 コーヒー
 オレンジジュース
 ソース

防汚性試験 1

風呂製品に使われやすいひのき材とサウナに使われている高温処理材（サモ材）に醤油、サラダ油、コーヒー、オレンジジュース、ソースを滴下し、30分経過後に表面を拭き取りシミの有無を検証した。

他社製品（油性）		無塗装		キシラデコールインテリアファインカラレス（#901）	
ひのき	高温処理材（サモ材）	ひのき	高温処理材（サモ材）	ひのき	高温処理材（サモ材）
4種のシミが残る	オレンジジュースで白いシミ	全種でシミが残る	サラダ油とソースでシミ	醤油とコーヒーでシミが少し残る	シミ無し



- シャンプー
- コンディショナー
- ボディソープ
- 塩水 (汗想定0.5%食塩水)

防汚性試験 2

ひのき材と高温処理材（サーモ材）に入浴施設で使用されるシャンプー、コンディショナー、ボディソープ、及び塩水（汗想定0.5%食塩水）を塗布し、6時間経過後に表面を拭き取り、水洗いし、乾燥後シミの有無を検証した。

	他社製品（油性）		無塗装		キシラデコールインテリアファインカラレス（#901）	
	ひのき	高温処理材（サーモ材）	ひのき	高温処理材（サーモ材）	ひのき	高温処理材（サーモ材）
6時間経過後						
乾燥（拭き取りし水洗い済み）						
結果	○	白く跡が残る	シャンプーとボディソープで跡が残る	シャンプーとボディソープで跡が残る	○	○

※キシラデコールインテリアファイントップコートは、高温・低温ともに輪ジミができる可能性があります。
 テーブルトップやカウンターなど水が頻繁に接触したり、熱い器が置かれたりする可能性がある部位ではお薦めできません。
 ※防カビ効果、温泉成分による変色抑制効果はありません
 ※試験結果は性能を保証するものではありません。