

試験結果報告書

大阪ガスケミカル株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 東支部
神奈川県藤沢市宮前6-36-3



依頼No. 164062

報告日: 平成29年 6月22日

支部長	担当者

品名	キシラデコールアクオステージ Lot No. 170113MZC025	試料受付日	平成29年 2月28日
		試料採取日	平成 一 年 一 月 一 日
		試料採取場所	提 出
製造者	大阪ガスケミカル株式会社	試料数量	1
試験項目	成 績	規 格	
		日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 JASS 18 M-307 木材保護塗料 塗装種別 B種	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	
塗装作業性	塗装作業に支障がない。	塗装作業に支障があってはならない。	
乾燥時間 (h)	16以内	16以内	
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である。	塗膜の外観が正常であるものとする。	
促進耐候性 ¹⁾	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくない。	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくないものとする。	
かび抵抗性 ²⁾	かび抵抗性を有する。	試験体の接種した部分に菌糸の発育が認められないこと。	

注¹⁾見本品は依頼者より提出された、キシラデコールアクオステージを用いた。

²⁾養生期間は、7日間とした。

備考

塗装仕様を表1に示す。

表1 塗装仕様

工 程	品 名	塗付量 (kg/m ²)	塗装方法
1 下塗り	キシラデコールアクオステージ Lot No. 170113MZC025	0.06	はけ
2 上塗り	同 上	0.06	はけ

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。



試験結果報告書

大阪ガスケミカル株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 東支部
神奈川県藤沢市宮前6-3-6-3

依頼No. 171617

報告日：平成29年9月15日

支部長	担当者

品名	キシラデコールアクオステージ Lot No. 170801MZC025	試料受付日	平成29年8月3日
		試料採取日	平成一年一月一日
		試料採取場所	提出
製造者	大阪ガスケミカル株式会社	試料数量	1
試験項目	成績	規格	
		日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 JASS 18 M-307 木材保護塗料 塗装種別 A種	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	
塗装作業性	塗装作業に支障がない。	塗装作業に支障があってはならない。	
乾燥時間 (h)	16以内	16以内	
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である。	塗膜の外観が正常であるものとする。	
促進耐候性 ¹⁾	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくない。	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくないものとする。	
かび抵抗性 ²⁾	かび抵抗性を有する。	試験体の接種した部分に菌糸の発育が認められないこと。	

注¹⁾見本品は依頼者より提出された、キシラデコールアクオステージを用いた。²⁾養生期間は、7日間とした。

備考

塗装仕様を表1に示す。

表1 塗装仕様

工程	品名	塗付量 (kg/m ²)	塗装方法
1	下塗り キシラデコールアクオステージ Lot No. 170801MZC025	0.06	はけ
2	上塗り1回目 同上	0.06	はけ
3	上塗り2回目 同上	0.04	はけ

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。